

Návod na údržbu kamenného koberca

Čistenie

Povrch udržiavame v čistote zametáním, vysávaním, umývaním vodou, pri výraznejšom znečistení používame prúd vody. Použitie saponátov nie je nutné. Na hrubé nečistoty je možné použiť parný čistič. (Pozor, čistené miesto zbytočne nevystavujeme vysokej teplote dlhodobo.)

Zimná údržba

Sneh z povrchu kamenného koberca odstraňujeme bežným spôsobom. Tj. odhádzaním lopatou, zametáním a podobne. Povrch je odolný voči bežnej posypovej soli.

Zásady používania

Pri používaní povrchu kamenný koberec sa vyvarujeme

- mechanickému zaťaženiu povrchu autami nad 3,5 tony
- pádom ťažkých predmetov na povrch
- nadmernému chemickému zaťaženiu. Povrch je odolný voči všetkým bežným chemikáliám vrátane slabo koncentrovaných kyselín a zásad. Pri styku povrchu s chemikáliami odporúčame okamžite chemicky zaťažené miesto vymyť čistou vodou. Koncentrované kyseliny alebo zásady môžu spôsobovať pri krátkodobom pôsobení farebné zmeny povrchu. Pri dlhodobom styku s vysoko koncentrovanými kyselinami alebo zásadami môže dôjsť k lokálnemu poškodeniu povrchu.
- nadmernému tepelnému zaťaženiu povrchu. Kamenný koberec odoláva teplotám do 60°C, krátkodobo rázovému tepelnému zaťaženiu do 90°C. (napríklad vylatie vriacej vody a podobne) Povrch sa pri styku s priamym ohňom znehodnotí. Povrch je vhodný pre použitie s teplovodným podlahovým vykurovaním. Použitie s elektrickým podlahovým vykurovaním konzultujte s predajcom.

UV žiarenie

Povrchy vytvorené s použitím epoxidových reakčných živíc nie sú 100% odolné voči UV žiareniu. Pri intenzívnom namáhaní UV žiarením je potrebné povrch po 24 mesiacoch revitalizovať revitalizačným náterom. Náter prevádzame tak, že na suchý povrch, zbavený nečistôt, mastnoty a zvyškov chemikálií nanesieme nylonovým valcom vrstvu revitalizačnej epoxidovej alebo polyuretánovej reakčnej živice pri spotrebe cca 0,1 – 0,15kg/m² systémom do kríža. Pri menej intenzívnom namáhaní UV žiarením aplikujeme revitalizačný náter podľa potreby raz za 36 alebo 48 mesiacov. Povrchy vytvorené s použitím 1K alebo 2K alifatických polyuretánov sú 100% UV stabilné, nevyžadujú si dodatočnú údržbu.

Opravy povrchu

Poškodené miesta mechanicky odstránime až na podklad, priemyselným vysávačom odsajeme prípadné zvyšky kamienkov alebo prachové častice a doplníme potrebné množstvo nového materiálu. V prípade že je poškodená aj penetračná vrstva, podklad pred doplnením materiálu penetrujeme penetračnou epoxidovou živicom.

