

RADA POLYURETÁNOVÝCH LAKOV

Qsealer S FAST 2K

Transparentný dvojzložkový polyuretánovo-akrylátový lak



Popis

Qsealer S FAST 2K je transparentný prípravok na báze polyuretánových a akrylátových živíc.

Qsealer S vytvára film, ktorý si zachováva pružnosť a odolnosť voči oderu a poškrabaniu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

Miešací pomer

Komponent A: 100 váhových dielov, Komponent B: 20 váhových dielov

Orientačná spotreba

Pri štandardnej aplikácii je spotreba materiálu (rozumej miešanina komponentu A+B) 0,2kg/m² na dve vrstvy.

Aplikácia

Pripravíme si iba take množstvo masy, ktorú dokážeme spoľahlivo spracovať počas 30 – 40 minút. Najprv premiešame dostatočne samotnú zložku A a až následne pristúpime k zmiešavaniu so zložkou B. Zložky zmiešavame nízkoobrátkovým miešadlom cca 1 – 2 minúty. Produkt nanášame na povrch mikrocementov pomocou valca. Vysoké teploty a veľké namiešané množstvo materiálu urýchľujú chemickú reakciu medzi zložkami A + B a skracujú výrazne dobu spracovateľnosti. Reakcia medzi zložkami A + B má termickú povahu, čo znamená, že pri reakcii sa uvoľňuje teplo. Preto si pripravíme iba take množstvo materiálu, ktoré dokážeme spoľahlivo spracovať s prihliadnutím na teplotu podkladu a teplotu okolia, v ktorom pracujeme.

Qsealer S FAST 2K nanášame valcom v rovnomernej vrstve, systémom do kríža. Aplikujeme vždy radšej 2 tenké vrstvy, ako jednu hrubú vrstvu laku.

Čas vytvrdzovania a doba spracovania

Doba spracovania miešaniny A+B je 60minút pri telote 20°C

Aplikácia ďalšej vrstvy laku je možná po 2-3 hodinách pri telote 20°. Aplikáciu druhej vrstvy laku je potrebné spraviť do 8 hodín po aplikácii prvej vrstvy laku. V opačnom prípade sa odporúča povrch prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 220 – 400.

Úplné vyzretie materiálu a plan odolnosť nastáva po 14 dňoch od aplikácie.

Balenie

Qsealer S FAST 2K sa dodáva v balení A10 kg + B 2x1kg

Skladovanie

Skladujte v originálnych baleniach maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote v intervale od 5 do 30°C, mimo priamych zdrojov tepla, a priameho slnenčného žiarenia, V dobre vetraných miestnostiach.

Varovanie!

- Lak je potrebné chrániť pred kontaktom so zdrojmi tepla, iskrami, otvoreným ohňom a iných zápalných zdrojov.
- Pri práci s lakom nefajčte.
- Používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátor.
- V prípade prehltnutia sa okamžite skontaktujte s lekárom.
- V prípade vznietenia na hasenie používame práškový hasiaci prístroj.
- Skladujeme v dobre vetranom chladnom mieste

Zložka A obsahuje:

- Metakrylán metylu (môže spôsobovať alergie)
- Maleínanhydrát !môže spôsobovať alergiu)
- Octan n-butylu, Xylen, miešanina izomérov toluénu, octan etylu
- UFI PD11-ROPH-DOOM-1SU4

POZOR

Horľavá tekutina a horľavé výpary

Môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest, závraty, ospalosť

Môže spôsobovať podráždenie kože

Spôsobuje vážne poškodenia očí a dýchacích ciest

Škodlivý pre vodné organizmy

Nevystavovať sa dlhšej alebo opakovanej expozícii materiálu

Môže byť smrteľný v prípade prehltnutia

Produkt obsahuje substancie, ktoré môžu spôsobovať vážne poškodenia a alergické reakcie.

Stále používať ochranné pomôcky. Chrániť pred vlhkosťou.

Zložka B obsahuje:

- Rýchlo zápalná tekutina a výpary
- Spôsobuje podráždenie očí
- Môže spôsobovať alergické reakcie kože
- Môže spôsobovať podráždenie dýchacích ciest
- Môže spôsobovať ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia

- Skladovať ďalej od zdrojov tepla, otvoreného ohňa, iskier a inných potenciálnych zdrojov, ktoré môžu spôsobovať požiar.
- Nefajčiť pri manipulácii
- Uchovávať plechovky riadne zatvorené

- Nedýchať výpary
- Pri manipulácii používame zásadne ochranné rukavice, okuliare , ochranný odev a respirátor. Obsahuje izokyanáty, ktoré môžu spôsobovať alergické reakcie
- Na hasenie používame práškový hasiaci prístroj
- Obsahuje homopolymér hexametyleno-1,6diizokyaninu, N-butylo
- Obsahuje izokyaníny

Tento výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred začatím práce odporúčame pozorne si prečítať technické listy komponentov, ktoré sú súčasťou systému. Tieto informácie nájdete na adrese www.quarelli.com. Zabráňte kontaktu výrobku s pokožkou, sliznicami, očami atď. V prípade náhodného kontaktu odporúčame dôkladné umytie mydlom a vodou a konzultáciu s lekárom. Prijmite vhodné opatrenia, aby ste zabránili zaprášeniu alebo postriekaniu malty. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame používať ochranné masky a rukavice. Pri práci v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie a zabráňte vdychovaniu prachu. Prázdne nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aby ste zabránili vyschnutiu alebo zhutnutiu výrobku, po každom použití zatvorte veko.

Produkt na profesionálne použitie. Kupujúci sa zaväzuje dôsledne dodržiavať vyššie uvedené upozornenia a pokyny uvedené v technickom liste. Dokument sa môže zmeniť, je zodpovednosťou dizajnéra/koncového používateľa zabezpečiť, aby mal najnovšiu verziu dokumentu. Najnovšia verzia príslušného technického listu je dostupná aj na www.quarelli.com. Preto predchádzajúce vydané verzie strácajú platnosť a musia byť nahradené touto verziou!